

Наименование продукции **WIRED MAT 50**  
 Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110  
 Код ТН ВЭД 6806900000  
 Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15



Вид продукции Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой  
 Назначение продукции Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов

**Характеристики:**

Параметр		Значение										Норм. документ
Класс пожарной опасности		НГ										N 123-ФЗ
Номинальная плотность, кг/м <sup>3</sup>		50										ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность (при Kс = 1.2)	T, °C	50	100	150	200	250	300	350	400	500	EN ISO 12667:2001	
	λ, Вт/м*К	0,040	0,048	0,056	0,068	0,081	0,096	0,114	0,132	0,178		
Максимальная температура применения, °C		520										EN 14706:2012
Коэффициент монтажного уплотнения		1,2										
Водопоглощение, кг/м <sup>2</sup>		1,0										ГОСТ EN 1609-2011

**Код маркировки**

ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т2-WS1

**Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения**

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: [www.rockwool.ru](http://www.rockwool.ru)

**Сведения об утилизации продукции**

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта  
 ООО "РОКВУЛ"



Мешков М.С.